



Substanțe de protecție



MA 90 V

Tratament de protecție pe bază de solvenți, rezistent la pete, pentru îmbunătățirea culorii și aspect umed pentru piatră naturală și materiale foarte absorbante

MA 90 V este un agent de intensificare a culorii pe bază de solvent, rezistent la pete, cu proprietăți excelente pentru a lăsa un finisaj semilucios pe piatra naturală și materiale cu finisaje ne-lustruite și un grad de absorbție mediu-înalt până la ridicat.

MA 90 V este capabil să confere suprafeței tratate un aspect umed în profunzime, chiar și pe materiale extrem de absorbante, creând în același timp un finisaj de suprafață semi-lustruit și o culoare caldă care îmbunătățește granulația naturală și estetica specifică a suprafeței.



MA 90 V conferă calități excelente impermeabile și rezistente la pete. Este rezistent la razele UV, nu se va îngălbeni în timp și este potrivit pentru utilizare pe suprafețe interioare și exterioare.



CARACTERISTICI ȘI BENEFICI

- ✓ Lasă suprafețele **rezistente la pete**
- ✓ Capacitate puternică de **îmbunătățire a culorii**, chiar și pe materiale extrem de absorbante
- ✓ Scoate **în evidență** nervurile **caracteristice** pe suprafețe
- ✓ **Ultra-rezistent**
- ✓ Caracteristici excelente **de respingere a apei și a uleiului**
- ✓ **Rezistent la razele UV**
- ✓ **Nu se va îngălbeni** în timp
- ✓ **Sporește strălucirea** suprafețelor

UTILIZĂRI

Acest produs poate fi utilizat atât pe suprafețe interioare, cât și pe cele situate la exterior.

Potrivit pentru utilizare pe: Ardezie, gresie, bazaltină - rocă de lavă, cementină, cotto, granit, calcar, marmură, piatră reconstituată (ecologică), porfir, cuarțit, teracotă, travertin și Tuf.

Produsul **nu este potrivit** pentru a fi utilizat pe suprafețe șlefuite.

ACOPERIRE

15/20 m²/l

ECHIPAMENT DE APLICARE

Perie, aplicator din lână de miel, rolă





Substanțe de protecție

MA 90 V - Tratament de protecție pe bază de solvenți, rezistent la pete, pentru îmbunătățirea culorii și aspect umed pentru piatră naturală și materiale foarte absorbante

PAȘI DE APLICARE

Pregătirea și curățarea suprafețelor

1. Curătați cu atenție suprafața, asigurându-vă că îndepărtați orice urmă de praf sau murdărie.
2. Nu aplicați niciodată MA 90 V pe suprafețe ude sau umede.
3. Aplicați MA 90 V pe suprafețe având o temperatură cuprinsă între +5 și +40°C.
4. Orice suprafață adiacentă care nu este tratată cu produsul trebuie protejată.

Aplicare

5. Aplicați un strat uniform și abundant de produs pe o suprafață curată și uscată cu instrumentul preferat, asigurându-vă că creați un strat uniform pentru a acoperi întreaga suprafață care este tratată.
6. Așteptați aproximativ 5-10 minute și continuați să distribuiți orice exces de produs pe zona de aplicare, având grijă să le uniformizați cu același instrument, până când suprafața finită este uniformă și omogenă.
Este posibil ca această operațiune să nu fie necesară pe suprafețe deosebit de absorbante.
7. După numai puțin de 4-6 ore de la aplicare, dar în orice caz, pe o suprafață complet uscată, este posibilă îmbunătățirea efectului lustruit al MA 90 V prin periere uscată. Această operațiune se efectuează prin perierea suprafeței, uscată, folosind un lustruitor de podea standard (1,5 CP, 175 r.p.m.) cu disc alb sau din lână de miel sau cu un accesoriu din lână-bumbac. Alternativ, pe suprafețe de acoperire, suprafețe verticale sau zone mici, lustruirea uscată este posibilă cu o roată orbitală sau manuală, folosind un disc sau un tampon alb, sau o pâslă compactă sau o cărpă de lână-bumbac.

Timp de uscare

Produsul se usucă rapid și, în orice caz, se usucă într-un interval de 1-2 ore de la aplicare.

Deschiderea pentru traficul de podea

Suprafața poate fi deschisă traficului de podea la aproximativ 4-6 ore după aplicarea produsului.

CURĂȚAREA COMPLEMENTARĂ ȘI PRODUSE DE ÎNTREȚINERE

- Pentru *curățarea de rutină* a unei suprafețe tratate cu MA 90 V, vă recomandăm: ALGAFLOOR
- Pentru *curățarea extraordinară* a unei suprafețe tratate cu MA 90 V, vă recomandăm: FABER 30 or DETERFUG, în funcție de tipul materialului.
- Pentru *de-ceruirea* unei suprafețe tratate cu MA 90 V, recomandăm: DEC 21 și / sau DECERA P.

INSTRUCȚIUNI ȘI ORIENTĂRI

- Nu aplicați niciodată produsul pe suprafețe ude sau umede.





- Dacă produsul este aplicat ca tratament rezistent la pete pe un material care a fost deja amorsat cu un agent hidrofug cu un grad de penetrare ridicat, așteptați să se usuce complet înainte de a aplica MA 90 V.

Substanțe de protecție

MA 90 V - Tratament de protecție pe bază de solvenți, rezistent la pete, pentru îmbunătățirea culorii și aspect umed pentru piatră naturală și materiale foarte absorbante

- Nu aplicați produsul pe suprafețe supraîncălzite.
- Nu aplicați produsul când există un risc iminent de ploaie sau îngheț, sau în prezență cetii sau la niveluri înalte de umiditate.
- Când aplicați pe suprafețe recent aşezate sau chituite, așteptați ca adezivul sau chitul să se usuce complet.

INSTRUCȚIUNI ȘI ORIENTĂRI

- ✓ După redistribuirea excesului de produs, lăsați tratamentul să se usuce singur, fără a atinge sau a interveni în zona tratată înainte de a fi complet uscată; aceasta pentru a preveni apariția de finisaje neuniforme după uscare.
- ✓ Înainte de a aplica produsul pe toată suprafața, este recomandabil să testați pe o zonă mică, neexpusă sau pe o piesă neutilizată pentru a verifica dacă este adecvat pentru utilizare.

ECHIPAMENT DE CURĂȚARE

La sfârșitul aplicării, echipamentul utilizat poate fi spălat folosind spirit alb.

SIGURANȚĂ

Când aplicați produsul, utilizați întotdeauna echipamente de protecție individuală adecvate și urmați cu atenție instrucțiunile din fișă tehnică de siguranță a produsului.

INFORMAȚII FIZICE ȘI TEHNICE

Aspect : Lichid

Culoare : Transparent

Miros : Spirit Mineral

Gravitație specifică (20°C) : $860 \pm 10 \text{ g/Lt.}$

Flash point (ASTM D 56) : 30°C vas deschis

DEPOZITARE

Păstrați recipientul bine închis și depozitați-l într-un loc răcoros și uscat.

TERMEN DE VALABILITATE

24 de luni în ambalajul original, sigilat, depozitat într-un loc răcoros și uscat.





AMBALAJ

- Sticle de 1 l - 12 sticle per box
- Canistre de 5 l – 4 canistre per box

Substanțe de protecție

MA 90 V - Tratament de protecție pe bază de solventi, rezistent la pete, pentru îmbunătățirea culorii și aspect umed pentru piatră naturală și materiale foarte absorbante

IDENTIFICAREA PERICOLELOR

| | |
|----------------|--|
| H225 | Lichid și vapozi foarte inflamabili. |
| H304 | Poate fi fatal dacă este înghițit sau dacă pătrunde pe căile respiratorii. |
| H336 | Poate provoca somnolență sau amețeli. |
| EUH066 | Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. |
| P210 | A se păstra departe de căldură, supafele fierbinți, scânteie, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. |
| P261 | Evitați să respirați praf / vapozi / gaze / pulverizare / vapozi / spray . |
| P331 | NU induceți vomă. |
| P303+P361+P353 | DACĂ INTRĂ ÎN CONTACT CU PIELEA (sau părul): Scoateți imediat toate hainele contaminate. Clătiți pielea cu apă / duș. |



Versiunea 2.0 – 11/07/2016

Această fișă tehnică înlocuiește toate versiunile anterioare. Consultați întotdeauna cea mai recentă versiune a fișei tehnice, disponibilă la www.fabersurfacecare.com site. Faber Chimica își rezervă dreptul de a actualiza și / sau modifica datele și informațiile cuprinse în fișa tehnică.

Informațiile din această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră largă în cercetarea tehnică și operațională. În orice caz, trebuie să faceți întotdeauna un test preliminar pentru a verifica adevarata produsului pentru utilizarea intenționată și tipul de material pe care va fi aplicat. Informațiile și sugestiile nu pot fi interpretate ca un angajament sau venind în responsabilitatea noastră deoarece condițiile și metoda de utilizare a produsului nu pot fi controlate de noi. Prin urmare, Faber Chimica Srl își declină orice responsabilitate cu privire la utilizarea acestor date și sugestii.

