



LINEA PROFESSIONALE

Protector

HIDRO 150

Tratament de suprafață de înaltă performanță, pe bază de apă și complet neutru, rezistent la pete, pentru piatră naturală, teracotă și aglomerate.

HIDRO 150 este un tratament de protecție, rezistent la pete, dezvoltat special pentru a oferi o protecție durabilă, de top, împotriva petelor pietrei naturale și tuturor materialelor care o necesită. **HIDRO 150** se aplică rapid și ușor; nu formează nicio peliculă de suprafață și, prin urmare, nu modifică respirabilitatea inițială a suprafeței tratate.

HIDRO 150 este un produs neutru care nu va modifica tonul sau culoarea materialului pe care este aplicat. Este rezistent la razele UV, nu se va îngălbeni în timp și este potrivit pentru utilizare pe suprafețe interioare și exterioare. **HIDRO 150** este, de asemenea, certificat pentru a fi utilizat cu alimente și, prin urmare, poate fi utilizat pentru a aplica un tratament rezistent la pete pe blaturile de bucătărie. **HIDRO 150** poate fi, de asemenea, utilizat ca tratament de suprafață impermeabil la suprafață împreună cu un grund hidrofug cu grad înalt de penetrare.

CARACTERISTICI ȘI BENEFICII

- ✓ Are proprietăți pronunțate împotriva petelor
- ✓ Conferă suprafeței **proprietăți hidrofuge**
- ✓ Conferă suprafeței proprietăți de **oleo-respingere**
- ✓ **Protejează** materialele **împotriva murdăriei și pătării**
- ✓ Adaugă **grad ridicat de hidrofugare**
- ✓ **Rezistent la razele UV**
- ✓ **Nu se va îngălbeni în timp**
- ✓ **Rezistent la acțiunea elementelor**
- ✓ **Certificat pentru uz alimentar**
- ✓ **Produs pe bază de apă**

UTILIZĂRI

Acest produs **poate fi utilizat** atât pe suprafețe interioare, cât și pe cele exterioare.

Potrivit pentru utilizare pe: marmură, gresie, granit, calcar, ardezie, bazaltină, cuarțit, porfir, travertin, cotto, teracotă, aglomerat de marmură-ciment, aglomerat de marmură-răsină, aglomerat de cuarț-răsină.

ACOPERIRE

15/20 m²/l

ECHIPAMENT DE APPLICARE

Perie, aplicator din lână de miel, role, pânză, airless (fără aer)





Protector

HIDRO 150 Tratament de suprafață de înaltă performanță, pe bază de apă și complet neutru, rezistent la pete, pentru piatră naturală, teracotă și aglomerate.

PAȘI DE APLICARE

Pregătirea și curățarea suprafețelor

1. Curătați cu atenție suprafața, asigurându-vă că îndepărtați orice urmă de praf sau murdărie.
2. Nu aplicați niciodată HIDRO 150 pe suprafețe ude. Produsul poate fi utilizat pe suprafețe ușor umede; totuși, vă rugăm să vă asigurați că suprafața care trebuie tratată este cât mai uscată posibil.
3. Aplicați HIDRO 150 pe suprafețe având o temperatură cuprinsă între +5 și +40°C
4. Orice suprafață adiacentă care nu este tratată cu produsul trebuie protejată.

Aplicare

5. Aplicați un strat uniform și subțire de produs pe o suprafață curată și uscată cu instrumentul preferat, asigurându-vă că ați creat un strat uniform pentru a acoperi întreaga suprafață care este tratată.

6. Produsul se usucă repede și de obicei nu creează reziduuri. Atunci când este aplicat pe o suprafață compactă, care nu este foarte absorbantă, poate lăsa ușoare reziduuri pe suprafață care pot fi sterse cu ușurință cu o cârpă curată și uscată. În cazul suprafețelor foarte absorbante, vă recomandăm să aplicați un al doilea strat de produs, la nu mai puțin de 45 de minute după aplicarea primului strat.

Timpul de uscare

Produsul se usucă rapid și, în orice caz, se usucă în decurs de o oră de la aplicare.

Deschiderea la traficul de podea

Suprafața poate fi deschisă traficului de podea la aproximativ 2-3 ore după aplicarea produsului.

CURĂȚAREA COMPLEMENTARĂ ȘI PRODUSE DE ÎNTREȚINERE

- Pentru curățarea de rutină a unei suprafețe tratate cu HIDRO 150, vă recomandăm: NEUGEL or ALGAFLOOR
- Pentru curățarea extraordinară a unei suprafețe tratate cu HIDRO 150, vă recomandăm: FABER 30 sau DETERFUG, în funcție de tipul pietrei care trebuie curățată.

INSTRUCȚIUNI ȘI ORIENTĂRI

- Nu aplicați niciodată produsul pe suprafețe ude sau umede.
- Dacă produsul este aplicat ca tratament rezistent la pete pe un material care a fost deja amorsat cu un hidrofug cu un grad mare de penetrabilitate, așteptați ca acesta să se usuce complet înainte de a aplica HIDRO 150.
- Nu aplicați produsul pe supraîncălzite.
- Nu aplicați produsul când există risc imminent de ploaie sau înghet, sau în prezența cești, sau când există un nivel înalt de umiditate în aer.
- Aplicați produsul pe suprafețe având o temperatură cuprinsă între +5 și +40°C





LINEA PROFESSIONALE

Protector

HIDRO 150 *Tratament de suprafață de înaltă performanță, pe bază de apă și complet neutru, rezistent la pete, pentru piatră naturală, teracotă și aglomerate.*

- Când aplicați pe suprafete recent aşezate sau chituite, așteptați ca adezivul sau chitul să se usuce complet.
- Înainte de a aplica produsul pe toată suprafața, este recomandabil să-l testați pe o zonă mică, neexpusă sau pe o piesă neutilizată pentru a verifica dacă este adecvat pentru utilizare.

ECHIPAMENT CE CURĂȚARE

La sfârșitul aplicării, echipamentul utilizat poate fi spălat cu apă.

SIGURANȚĂ

Când aplicați produsul, folosiți întotdeauna echipamente de protecție individuală adecvate și urmați cu atenție instrucțiunile din fișa cu date de securitate a produsului.

INFORMAȚII FIZICE ȘI TEHNICE

Aspect: Lichid

Culoare: Ambră

Miros: Inodor

pH $4,5 \pm 0,5$

Gravitație Specifică la 20°C $990 \pm 5 \text{ g/l}$

DEPOZITARE

Păstrați recipientul bine încis și depozitați-l într-un loc răcoros și uscat.

TERMEN DE VALABILITATE

24 de luni în ambalajul original, sigilat, depozitat într-un loc răcoros și uscat.

AMBALAJ

- Sticle de 1 l - 12 sticle per box
- Canistre de 5 l – 4 canistre per box

IDENTIFICAREA PERICOLELOR



H336 Poate provoca somnolență sau amețeli.

P261 Evitați să respirați praf / fum / gaz / pulverizare / vapozi / spray.

P271 A se utiliza numai în aer liber sau într-o zonă bine ventilată.





P304+P340

DACĂ ESTE INHALAT: Scoateți victima la aer curat și țineți-o în repaus într-o poziție confortabilă pentru respirație.

P312

Sunați la un CENTRU DE TOXICOLOGIE sau apelați la medic dacă vă simțiți rău.

Versiunea 2.2 – 30/10/2017

Această fișă tehnică înlocuiește toate versiunile anterioare. Consultați întotdeauna cea mai recentă versiune a fișei tehnice, disponibilă la www.fabersurfacecare.com site. Faber Chimica își rezervă dreptul de a actualiza și / sau modifica datele și informațiile cuprinse în fișă tehnică.

Informațiile din această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră largă în cercetarea tehnică și operațională. În orice caz, trebuie să faceți întotdeauna un test preliminar pentru a verifica adevararea produsului pentru utilizarea intenționată și tipul de material pe care va fi aplicat. Informațiile și sugestiile nu pot fi interpretate ca un angajament sau venind în responsabilitatea noastră deoarece condițiile și metoda de utilizare a produsului nu pot fi controlate de noi. Prin urmare, Faber Chimica Srl își declină orice responsabilitate cu privire la utilizarea acestor date și sugestii.

